

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Почистващ препарат ChimaStrip V

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Препарат за премахване на лепило и остатъци от фолио. Препаратът е разработен за премахване на всички видове PVC фолио и фолио за дигитален печат. Подходящо за почистване на табели, обемни букви, автомобили, винил, прозорци и други. Винаги тествайте на малък участък преди да нанесете течността върху цялата повърхност.

УПОТРЕБА

Този продукт може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.

- За направа на безфугови подови покрития върху бетонови и циментови замазки, цокли, бордюри, парапети и др.
- Подходящо е за слабо до средно натоварване на пода (пешеходци, малки товарни колички, слаботоварени гаражи). В складови и монтажни помещения, ремонтни работилници.
- Много подходящ за фармацевтични
- производства, кухни на ресторанти, офис и санитарни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Без опасни съставки съгласно CLP
- Бързо действие
- Лесно нанасяне

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОТПАДЪЦИТЕ

Остатъците от материала, опаковките и вече премахнатото фолио се изхвърлят като строителен отпадък съгласно националното законодателство.

СРОК НА ГОДНОСТ

24 месеца, ако са съхранявани в оригинални, плътно затворени опаковки при подходящи условия.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химичен състав: Разтвор на сгъстител в
неопасни вещества съгласно
CLP.

Цвят: бял до леко жълтеникав

Условия на съхранение: Опакования продукт се съхранява в затворени, проветливи помещения далеч от източници на топлина, запалване и пряка слънчева светлина при температура от +5 до +30 °C.

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Компонент 1	Метод на изпитване
Външен вид, [-]	Хомогенна, тиксотропна течност	Визуално
Плътност, [kg/l]	1,05-1,15	БДС EN ISO 2811-1

СИСТЕМА

Продуктът може да се използва с други видове индустриални почистващи препарати за премахването на лепилото останало след деляминирането на фолиото.

НАЧИН НА РАБОТА

Начин на нанасяне	Продуктът може да се нанася с четка, валик, или чрез пръскане. Препоръчително е с валик поради възможността да се постигне по-голяма дебелина на мокрия филм.
Налягане и размер на дюзата	Дюза: 521 при налягане поне 300 bar.
Разход	Пневматично: ~0,30 kg/m ² На валик: ~0,15-0,30 kg/m ² за 1 слой Посочената разходна норма е теоретична. Реалната може да се различава поради различни фактори като наклони, вид основа, предварителна подготовка, температура на полагане и метод.
Температура и влажност на въздуха	Минимална +10°C, максимална +30°C.
Температура и влажност на основата	Минимална +10°C, максимална +30°C

Време за деляминиране след нанасяне	Температура	Време
	+10°C	30 min
	+20°C	20 min
	+30°C	10 min



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Основата трябва да бъде предварително измита и подсушена преди нанасянето на продукта.
- Препоръчва се облепването около областта върху която ще се работи, за да се предпази максимално боята.

НАНАСЯНЕ

Винаги спазвайте всички инструкции и точната последователност, без да спестявате или съкращавате етапи. Това е от ключово значение за получаване на добри резултати.

- Нанесете с валик.
- След употреба затваряйте плътно опаковката, за да предотвратите изпаряване.
- Изчакайте продуктът да изсъхне за поне 10-30 минути в зависимост от температурата.
- Пробвайте да отлепите фолиото като повдигнете единия край на по-малко от 90°C и дръпнете с умерена сила. Филмът трябва да се разтяга като гума докато се отлепва. Ако е чуплив или се къса, спрете и нанесете още 1 слой. След изсъхване опитайте отново.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И МАШИНИ

- За почистване на инструментите и машините използвайте „Разредител Chimathinn MX“

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Винаги тествайте върху малък и по възможност скрит участък от боята, за да видите дали не нарушава визията и.
- При употреба върху стари, прегорели или некачествени (ниско качествени) бои е възможно препаратът да я сваля.
- Използвайте лични предпазни средства за максимална защита. В това число, очила, ръкавици и маска при работа на закрито.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

За допълнителна информация относно съхранението и работата с този продукт, моля изискайте и прочетете информационния лист за безопасност. Всички препоръки за използването на нашите продукти, независимо дали са дадени от нас писмено, устно или ще бъдат подразбрани от резултатите от проведените от нас тестове, се основават на текущото ниво на нашите познания. Не носим отговорност за отклонения в резултатите при крайното приложение на продукта поради това, че всички външни фактори и условия са извън нашия контрол. „Химатех“ – АД запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти без да трябва да уведомява за това.

