

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Грунд Chimarprime АК-013

Характеристика

Грунд Chimarprime АК-013 представлява суспензия на антикорозионни пигменти и пълнители в разтвор на поливинилбутирална смола в смес от подходящи органични разтворители, с добавки. Произвежда се в жълт цвят. Грундът е еднокомпонентен въздушносъхнещ материал, който притежава отлична адхезия към метали (неръждаема стомана, цветни метали), стъкло, и други трудни повърхности, добра атмосферостойчивост и устойчивост на бензин, минерални масла и вода, устойчивост в температурен интервал -30°C до +100°C, много добри физико-механични показатели. С цел повишаване на експлоатационните качества на покритието се допуска сушене в продължение на 10 – 15 минути при температура 100 – 110°C.

Предназначение

Грунд Chimarprime АК-013 се използва за грундиране на повърхности от неръждаема стомана и сплави на цветни метали със специално предназначение. Подходящ за основа на винилови, хлоркаучукови, алкидно-стиролни, полиуретанови, епоксидни, акрилатни и други емайлакове и бои.

Качествени показатели

№	Показатели	Стойности
1.	Външен вид на грунда	хомогенна, лесноподвижна течност
2.	Време за изтичане от фуния 4 mm при 23°C, [s]	30
3.	Финност на смилане, [µm]	20
4.	Време за изсъхване без лепнене при 23°C, [min]	30
5.	Еластичност на филма, [mm]	2
6.	Адхезия на филма чрез решетъчни нарязи, класификация	2

Начин на приложение

Хомогенизира се добре и разрежда до работен вискозитет с разредител АС. Нанася се с четка, валик или чрез шприцване в един слой.

Разход и съхнене

Средният разход на грунд Chimarprime АК-013 е 100–120 гр/м² за 1 слой. Грундът съхне при температура 23°C за 30 минути.

Опаковка

Грунд Chimarprime АК-013 се разфасова на опаковки с нетно тегло: 5кг, 15кг. Опакования продукт се съхранява в затворени, проветливи помещения далеч от източници на топлина, запалване и пряка слънчева светлина при температура от +10 до +30 °C.

Срок на годност

6 месеца

За допълнителна информация относно съхранението и работата с този продукт, моля изискайте и прочетете информационния лист за безопасност на продукта. Всички препоръки за използването на нашите продукти, независимо дали са дадени от нас писмено, устно или ще бъдат подразбрани от резултатите от проведените от нас тестове, се основават на текущото ниво на нашите познания. Не носим отговорност за отклонения в резултатите при крайното приложение на продукта поради това, че всички външни фактори и условия са извън нашия контрол. Гарантираме, че нашият продукт отговаря на определените показатели в този лист и не можем да предоставим никакви други гаранции, че продуктът ще отговаря на нечие специфично изискване или приложение.